

ステップガイド RP^{リペア}

視覚障がい者の道路における交通事故防止と、安全な歩行を確保するため経年により、色の薄くなった「点字シート」や「点字ブロック」の表面のカラー塗装を、短工期で工事することを目的としたものです。

※ 点字は目の不自由な方々のものなので、上に物を置いたり、特に自転車などでの通行につきましては十分ご注意ください。



すべての人が同じように歩ける
やさしい街づくりのために

〈視認性〉

経年により、色が薄くなかった
点字シートや点字ブロックを
色鮮やかにして、
目の不自由な方の
安全性を向上します。
(輝度比をアップします)

〈防滑性〉

トップコートに
透明硅砂を混合し
滑りにくくしました。

特長

〈工期短縮〉

2液性のアクリル(MMA)
樹脂製品のため速乾性があり
耐久性に優れています。

〈環境性〉

鉛・クロムフリーの
環境負荷低減製品
です。

施工方法



設置方法

透明硅砂を点字表面に直接散布し、更なる防滑も可能です。



①路面を清掃後マスキングします。


②硬化剤を混合したステップガイドRP
をペイントローラーで塗布します。

③すみやかにマスキングを除去し、ス
テップガイドRPの硬化を確認後、硬
化剤を混合した透明硅砂入りトップ
コートをペイントローラーで塗布します。

④完成

点字ブロック・点字シートの側帯工法

点字ブロック・点字シートに「ステップガイドRP 黒色仕様」の側帯を設置することにより、周辺の舗装の色彩との輝度比において対比効果が発揮できます。



■ 製品規格

・ステップガイドRP

試験項目	試験成績	品質規格
密 度(23°C) g/cm ³	1.5	1.5±0.1 (JIS K 5600準拠)
色 (色差)	1.0	3.0以内 (色見本との色差(△E))
可使時間(23°C) 分	10	5~15
硬化時間(23°C) 分	26	45以内

・トップコート AD-23

試験項目	試験成績	品質規格
密 度(23°C) g/cm ³	1.2	1.1±0.2 (浮きばかり法による)
粘 度 mPa·s	220	100~400 (JIS K 7117準拠)
可使時間(23°C) 分	8	5~15 (ゲル化による)
硬化時間(23°C) 分	23	15~45以内 (指触による)

・プライマー AD-46 (インターロッキング路面用)

試験項目	試験成績	品質規格
密 度(23°C) g/cm ³	1.0	1.0±0.1 (浮きばかり法による)
粘 度 mPa·s	160	500以下 (JIS K 7117準拠)
可使時間(23°C) 分	9	5~15 (ゲル化による)
硬化時間(23°C) 分	20	15~45以内 (指触による)

・プライマー AD-80 (コンクリート路面用)

試験項目	試験成績	品質規格
密 度(23°C) g/cm ³	1.0	1.0±0.1 (浮きばかり法による)
粘 度 mPa·s	70	100以下 (JIS K 7117準拠)
可使時間(23°C) 分	9	5~15 (ゲル化による)
硬化時間(23°C) 分	21	15~45以内 (指触による)

・プライマー JT (磁器タイル・自然石タイル路面用)

試験項目	試験成績	品質規格
外 観	異物なし	目視による (異物の混入がないこと)

密 度(23°C) g/cm³

1.00	1.0±0.05 (比重カップ法による)
------	----------------------

※ 試験成績は代表値です。

※ 施工面により材料使用量が変動したり、別途下地処理が必要になる場合があります。

■ 色：黄色を標準色とする。

[日塗工 No.22-80V(No.308) マンセル値(参考)2.5Y 8/12]

■ 荷姿状態

ステップガイドRP
Net.15kg
(2液性)



トップコートAD-23
Net.5kg
(2液性)



プライマーAD-46
Net.5kg
(2液性)



プライマーAD-80
Net.5kg
(2液性)



プライマーJT
Net.5kg
(1液性)



クリスタルシリカ
Net.25kg



⚠ 製品取扱い上の注意

- 取扱い上にあたっては、換気の良い場所で行ってください。
- 皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らないように、適切な保護具を必ず着用してください。
- 取扱い場所周辺では、火気・スパーク・高温物の使用は厳禁です。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器は必ず蓋をして、一定の場所に貯蔵してください。
- 保管にあたっては、通風が良く直射日光のないところを選び、水分や湿気を避けください。
- 火災時には、炭酸ガス・泡または粉末消火器を用いてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 塗料を廃棄する場合、産業廃棄物として処理してください。
- 製品をご使用の際には必ず製品本体の注意事項および、安全性データシート(SDS)をよくお読みください。



大崎工業株式会社

本社 営業部 〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地
TEL. 072(272)1453(代) FAX. 072(274)1810
東京 営業所 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-42-1 KF蒲田第1ビル5F
TEL. 03(6715)8125(代) FAX. 03(6715)8135
北陸連絡事務所 〒921-8171 石川県金沢市富樫2-5-41-3
TEL. 076(244)9196(代) FAX. 076(244)9197
北海道連絡事務所 〒066-0077 北海道千歳市上長都2番地24
TEL. 0123(42)6151 FAX. 0123(22)7701

特約代理店